

**HEAT-INSULATING MATERIAL**

Patent Number: RU2149148 # 16  
Publication date: 2000-05-20  
Inventor(s): DANILOV V V;; PASHKOV N M;; BIRJUKOV V I  
Applicant(s): BALABANOVSKOE OTDEL;; GNI SKOE I P;; NOE PRED NAUCHSTANDARTDOM GIPR  
Requested Patent: ☐ RU2149148  
Application Number: RU19980104290 19980306  
Priority Number(s): RU19980104290 19980306  
IPC Classification: C04B18/24; E04B1/78  
EC Classification: C04B40/00D4  
Equivalents:

---

**Abstract**

---

FIELD: manufacture of heat- insulating materials such as wool used in building structures and for heat insulation of various installations. SUBSTANCE: heat-insulating material comprises fibrous component, antiproofing compound and antiseptic. Fibrous component is natural wood fiber Heat-insulating material comprises, wt.%: antiproofing compound, 10.5-11.5; antiseptic 5.5-6.5: and wood fiber, the balance. EFFECT: wider range of raw materials, cheap biostable, fireproof, ecologically safe, transportable heat-insulating material having small shrinkage.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2



(19) RU<sup>(11)</sup> 2 149 148<sup>(13)</sup> C1  
(51) МПК<sup>7</sup> C 04 B 18/24, E 04 B 1/78

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 98104290/03, 06.03.1998

(24) Дата начала действия патента: 06.03.1998

(46) Дата публикации: 20.05.2000

(56) Ссылки: RU 2083524 C1, 10.07.1997. SU 1795959 A3, 15.02.1993. RU 94028462 A1, 20.05.1996. КОРОТАЕВ Э.И., СИМОНОВ В.И. Производство строительных материалов из древесных отходов. - Л.: Лесная промышленность, 1972, с. 46, 52. БУШТЕДТ И.И., ХОХОЛЕВ К.И. Теплоизоляционные материалы для строительства. - Киев, Будивельник, 1966, с. 99. ТУ 5761-028-029561-94, Вата целлюлозная "Эковата", 1994.

(98) Адрес для переписки:  
249000, Калужская обл., г.Балабаново, пл. 50 лет Октября 1, Государственное НИ и проектное предприятие "Научстандартдом-Гипролеспром", Балабановское отд.

(71) Заявитель:

Государственное научно-исследовательское и проектное предприятие  
"Научстандартдом-Гипролеспром",  
Балабановское отделение

(72) Изобретатель: Бирюков В.И.,  
Данилов В.В., Пашков Н.М.

(73) Патентообладатель:

Государственное научно-исследовательское и проектное предприятие  
"Научстандартдом-Гипролеспром",  
Балабановское отделение

(54) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

(57) Реферат:

Изобретение относится к производству теплоизоляционных материалов типа ваты, предназначенных для использования как в строительных конструкциях, так и для теплоизоляции различных установок. Решаемая задача - расширить сырьевую базу и создать дешевый, биостойкий, огнестойкий, экологически безопасный, имеющий малую усадку, транспортабельный

теплоизоляционный материал типа ваты. В теплоизоляционном материале типа ваты, содержащем волокнистый компонент, антипирен и антисептик, в качестве волокнистого компонента использовано натуральное древесное волокно. Теплоизоляционный материал содержит, мас. %: антипирен 10,5-11,5; антисептик 5,5-6,5; древесное волокно - остальное. 2 табл.

RU 2 149 148 C1

RU 2 149 148 C1



(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 149 148** <sup>(13)</sup> **C1**  
(51) Int. Cl.<sup>7</sup> **C 04 B 18/24, E 04 B 1/78**

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 98104290/03, 06.03.1998

(24) Effective date for property rights: 06.03.1998

(46) Date of publication: 20.05.2000

(98) Mail address:  
249000, Kaluzhskaja obl., g.Balabanovo, pl.  
50 let Oktjabrja 1, Gosudarstvennoe NI i  
proektnoe predpriatie  
"Nauchstandartdom-Giprolesprom",  
Balabanovskoe otd.

(71) Applicant:  
Gosudarstvennoe nauchno-issledovatel'skoe i  
proektnoe predpriatie  
"Nauchstandartdom-Giprolesprom",  
Balabanovskoe otdelenie

(72) Inventor: Birjukov V.I.,  
Danilov V.V., Pashkov N.M.

(73) Proprietor:  
Gosudarstvennoe nauchno-issledovatel'skoe i  
proektnoe predpriatie  
"Nauchstandartdom-Giprolesprom",  
Balabanovskoe otdelenie

(54) **HEAT-INSULATING MATERIAL**

(57) **Abstract:**

FIELD: manufacture of heat-insulating materials such as wool used in building structures and for heat insulation of various installations. SUBSTANCE: heat-insulating material comprises fibrous component, antiproofing compound and antiseptic. Fibrous component is natural

wood fiber Heat-insulating material comprises, wt.%, antiproofing compound, 10.5-11.5; antiseptic 5.5-6.5; and wood fiber, the balance. EFFECT: wider range of raw materials, cheap biostable, fireproof, ecologically safe, transportable heat-insulating material having small shrinkage.

RU 2 149 148 C1

RU 2 149 148 C1

Изобретение относится к производству теплоизоляционных материалов типа ваты, предназначенных для использования как в строительных конструкциях, так и для теплоизоляции различных установок.

Известен теплоизоляционный материал типа ваты - стекловата, представляющий из себя беспорядочно расположенные гибкие стеклянные волокна, полученные способом вытягивания из расплавленного стекла (Г. В. Нагибин и др. "Технология теплоизоляционных и гипсовых материалов", М., "Высшая школа", 1966 г., с. 63-68).

Недостатками известного теплоизоляционного материала является то, что несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства использование стекловаты неудобно ввиду ее хрупкости и остроты волокон, которые кроме кожи повреждают и дыхательные пути. Поэтому для использования стекловаты в качестве теплоизоляции из нее изготавливают маты, полосы и т.п. путем скрепления отдельных слоев стекловолна друг с другом с помощью клеящих веществ, которые являются токсичными. Кроме того, изготовленные из стекловаты изделия плохо транспортируются ввиду хрупкости волокон, а также разрушаются со временем на мелкие частицы в результате старения, находясь в строительной конструкции, что приводит к образованию пустот и потере теплоизоляционных свойств строительными конструкциями. Потеря теплоизоляционных свойств строительными конструкциями происходит также из-за усадки стекловаты. Производство как стекловаты, так и теплоизоляционных изделий из нее трудоемко, энергоемко, требует капиталоемкого и дорогостоящего оборудования.

Известен также теплоизоляционный материал типа ваты - минеральная вата, представляющая из себя рыхлый теплоизоляционный материал, состоящий из минеральных волокон в виде тончайших стекловидных волокон (Г. В. Нагибин и др. "Технология теплоизоляционных и гипсовых материалов", М., "Высшая школа", с. 35, 39). Для изготовления минеральных волокон вначале получают силикатный расплав из горных пород и шлаков, который затем превращают дутьевым или центробежным способами в волокно.

Недостатками известного теплоизоляционного материала является то, что несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства, использование минеральной ваты неудобно ввиду ее хрупкости и остроты волокон, которые кроме кожи повреждают и дыхательные пути. Поэтому для использования минеральной ваты в качестве теплоизоляции из нее изготавливают маты, плиты, войлок и т.п. посредством применения вяжущих веществ, которые являются токсичными. Кроме того, изготовленные из минеральной ваты изделия плохо транспортируются ввиду хрупкости волокон, а также разрушаются со временем в процессе старения в строительных конструкциях, что приводит к потере теплоизоляционных свойств строительными конструкциями. Потеря теплоизоляционных свойств строительными конструкциями происходит также из-за усадки минеральной ваты.

Минеральная вата не является питательной средой для возникновения в ней грибов, но если она находится в строительной конструкции, содержащей деревянные элементы, то она разрушается от грибка, развившегося на древесине. Минеральная вата разрушается от длительного воздействия низких температур. Производство как минеральной ваты, так и теплоизоляционных изделий из нее трудоемко, энергоемко, требует капиталоемкого оборудования.

Известен теплоизоляционный материал типа ваты "эковата", содержащий волокнистый компонент в виде измельченной макулатуры, антипирен, антисептик и специальные добавки (RU N 2083524 C1, кл. C 04 B 30/02, 10.07.1997 - прототип).

Недостатком известного материала являются высокие и жесткие требования к сырью, т. к. применяется только чистая газетная бумага, которая в условиях России является острым дефицитом, поскольку ресурсы пригодного макулатурного сырья ограничены из-за отсутствия стабильности сбора макулатуры для промышленной переработки и, кроме этого, макулатура в последние годы является одним из источников вторичного сырья для производства бумаги и картона. Следует отметить, что при производстве бумаги, а также изготовлении газет, используются различные пропитывающие составы, что при изготовлении эковаты приводит к образованию недоразмолотых частиц макулатуры, являющихся мостиками холода, а следовательно, к неравномерности теплоизоляционных свойств по всей массе теплоизоляционного материала. Из-за применения, зачастую, токсичных печатных красок и загрязненности в процессе сбора и хранения макулатура становится экологически загрязненной. Следует также отметить, что натуральная древесина содержит природные полезные для человеческого организма летучие соединения (эфирные и ароматические вещества), которые обуславливают оздоровительное и биостимулирующее воздействие на человеческий организм в помещениях из древесины. Предлагаемый заявителем к производству материал (древовата) получается механическим разволакиванием древесины. Вследствие многократного увеличения поверхности последней интенсифицируется выделение этих веществ, что существенно повышает эти полезные свойства. Что касается эковаты, то она не обладает указанными свойствами, т.к. эти вещества, как известно, в процессе варки целлюлозы удаляются.

Цель изобретения - расширить сырьевую базу и создать дешевый, биостойкий, огнестойкий, экологически чистый, имеющий малую усадку, транспортабельный теплоизоляционный материал типа ваты.

Поставленная цель достигается тем, что в теплоизоляционном материале типа ваты, содержащем волокнистый компонент, антипирен и антисептик, в качестве волокнистого компонента использовано естественное древесное волокно, полученное в процессе механического размола натуральной древесины. Теплоизоляционный материал имеет, например, следующий

количественный состав, мас. %: антипирен 10,5 - 11,5; антисептик 5,5 - 6,5; древесное волокно - остальное.

Изобретение имеет следующие отличия от прототипа:

- в теплоизоляционном материале типа ваты в качестве волокнистого компонента использовано натуральное древесное волокно;

- теплоизоляционный материал имеет, например, следующий количественный состав, мас. %: антипирен 10,5 - 11,5; антисептик 5,5 - 6,5; древесное волокно - остальное.

Это позволяет расширить сырьевую базу за счет экологически чистого естественного древесного сырья и создать дешевый, биостойкий, огнестойкий, экологически чистый, имеющий малую усадку, способный транспортироваться и эксплуатироваться без разрушения теплоизоляционный материал типа ваты.

В просмотренном нами патентно-информационном фонде не обнаружено аналогичных технических решений, а также решений с указанными отличительными признаками.

Изобретение применимо и будет использовано на предприятиях отрасли в 1998 г.

Для изготовления теплоизоляционного материала использовали следующие компоненты:

древесные и растительные отходы (отходы деревообрабатывающего производства, опилки, стружка, лесосечные отходы, отходы однолетних растений и т.п.);

бура ГОСТ 8429-77;

борная кислота ГОСТ 18704-78.

Теплоизоляционный материал изготавливали следующим образом.

Пример.

Растительное сырье в количестве 82-84% измельчали в две стадии. На первой стадии - до размеров древесной щепы или мягких древесных отходов. На второй стадии проводили измельчение путем размола до получения древесноволокнистой массы, причем на второй стадии измельчения в размольную установку вводили антисептик (буру) в количестве 5,5 - 6,5% и антипирен (борную кислоту) в количестве 10,5 - 11,5%. Полученная масса имела ватобразный вид и являлась готовым теплоизоляционным материалом (древоватой).

Примеры получения теплоизоляционного материала типа ваты (древоваты) представлены в таблице 1.

Физико-механические показатели полученных по примерам материалов представлены в таблице 2.

Представленные в таблице 2 показатели позволяют сделать вывод, что дрeвовата по своим свойствам не уступает эковате и аналогично ей превосходит по качественным показателям минвату и стекловату. Кроме

того, для нее характерно снижение усадки и разрушения при транспортировке и эксплуатации в изделиях, т. к. волокна древесноволокнистой массы за счет переплетения и сцепления способны образовать ватоподобный упруго жесткий каркас теплоизоляционного слоя для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Дрeвовата устойчива к грибам, к грызунам и огнестойка при меньшем расходе антисептика и антипирена в сравнении с эковатой вследствие того, что химикаты в процессе размола дрeвесины в пропарочной камере мельницы конденсируются на древесное волокно в виде раствора, что резко сокращает потери химикатов. Энергозатраты на производство дрeвоваты выше, чем эковаты, но значительно ниже, чем при производстве минваты и стекловаты. Производство дрeвоваты намного экологичнее всех вышеуказанных материалов типа ваты, т.к. отсутствует пылеобразование (как, например, в производстве эковаты), отсутствуют острые волокна минваты и стекловаты. А главное - производство дрeвоваты позволяет базироваться на обширной сырьевой базе дрeвесины в виде неиспользуемых ныне древесных отходов лесозаготовительного, деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства. Это позволяет также предотвратить загрязнения окружающей среды многотоннажными техногенными выбросами деревообрабатывающих производств. Кроме того, дрeвовата, как указывалось выше, оказывает оздоровительное и биостимулирующее действие на человеческий организм.

Дрeвовату можно использовать следующим образом:

- упаковывать в мешки и транспортировать в месте ее потребления;

- напылять непосредственно в изделия (например, стеновые, междуэтажные панели и т.п. строительные конструкции);

- подпрессовывать в маты, что очень удобно для транспортировки, а иногда и для использования, причем качество подпрессованных матов можно улучшить путем предварительной продольной ориентации волокон перед подпрессовкой, при этом волокна использовать удлиненные.

#### Формула изобретения:

Теплоизоляционный материал типа ваты, содержащий волокнистый компонент, антипирен и антисептик, отличающийся тем, что в качестве волокнистого компонента использовано естественное древесное волокно, полученное в процессе механического размола натуральной дрeвесины, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Антипирен - 10,5 - 11,5

Антисептик - 5,5 - 6,5

Древесное волокно - Остальное

Таблица I

Используемые компоненты, мас.%	Примеры		
	I	2	3
Антисептик (бура)	6,5	6,0	5,5
Антипирен (борная кислота)	11,5	11,0	10,5
Древесное волокно	о с т а л ь н о е		

Примечание: Заявитель проводил эксперименты и с другими антисептиками и антипиренами, в частности кремнефтористым аммонием (ТУ 113-08.582-85), фтористым натрием (ТУ 113-08-587-86), диаммоний фосфатом (ГОСТ 8515-75), сернокислым аммонием (ГОСТ 9097-82 Б), аммофосом (ГОСТ 18918-85) и т.п., но для сравнения физико-механических показателей, полученных материалов и материала, принятого за прототип, в примерах в качестве антисептика была использована бура, а в качестве антипирена - борная кислота.

RU 2 1 4 9 1 4 8 C 1

RU 2 1 4 9 1 4 8 C 1

Таблица 2

Номенклатура показателей	Примеры					
	-----					
	I			мин. вата	стек. вата	прототип эковата
Номинальная плотность в сухом виде, кг/м <sup>3</sup>	36-40	35-40	35-40	50,9- 60,8	22,0- 29,9	30,6- 40,0
Теплопровод- ность, Вт/мК	0,041	0,041	0,041	0,050	0,045	0,044
Класс горючес- ти (DIN 4102)	B2	B2	B2	B2	B2	B2
Энергозатра- ты, кВт/м <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	3,0	6,5	0,16

Примечание: При уменьшении количества антисептика и антипирена в композиции существенно снижаются показатели огнестойкости и биостойкости теплоизоляционного материала (древоваты).

RU 2149148 C1

RU 2149148 C1